

PRODUKTDATEN

TTE® MULTIDRAIN^{PLUS}



Technische Daten

Material	100 % Recyclingkunststoff (Der grüne Punkt / Gelber Sack, Gelbe Tonne)
REACH Konformität	Konformität gemäß VO (EG) 1907/2006 SVHC Liste und Anhang XVII
Oberfläche	rautenförmig genoppt, rutschfest
Art. - Nr.	12.48 ehem. 1351.4080
Farbe	grau - anthrazit
Effektivmaße	80 × 40 cm 32 Kammern (8 × 8 cm) 1 m ² = 3,125 Stk.
Maße	80 × 40 × 6,2 cm plus 1,5 cm Verzahnung
Steg-Stärke	innen ca. 1,5 cm außen ca. 2 cm
Gewicht	8,7 kg (ca. 27 kg/m ²)
Belastbarkeit statisch	147 kN (ca. 15 t) pro Prüfkörper (20 x 20 cm, unverfüllt) (geprüft durch TÜV SÜD in Anlehnung an DIN 53454)
Belastungsklasse	SLW 60 bis 20 t Achslast zugelassen
Klasse der Rutschhemmung	R 11
Kritischer Rutschwinkel	20°
Kammeranteil	64 % der Gesamtfläche (projektive Bodendeckung bei Begrünung bis zu 100 %)
Oberseite	rutschhemmende, genoppte Stege
Unterseite	breite T-Auflage mit 4,2 cm
pro Palette	28,8 m ² (90 Stk.)
max. Liefermenge pro Lkw	30 Paletten (= 864 m ²)
Palettengröße	L × B × H: 123 × 83 × 200 cm

PRODUKTDATEN

TTE® PFLASTERSTEIN^{GRIP}

CE

Technische Daten

Farbe	steingrau
Material	Beton DIN EN 1338 mit Fase 2-schichtig
Gewicht TTE® Pflasterstein ^{GRIP}	630 gr/Stück
Maße TTE® Pflasterstein ^{GRIP}	7,4 × 7,4 × 5,1 cm
Witterungswiderstand	D
Abriebwiderstand	I
Klasse der Rutschhemmung	R12
Kritischer Rutschwinkel	33°
Palette halbe Palette	1.440 Stück = 14,4 m² verlegte Fläche 720 Stück = 7,2 m² verlegte Fläche
max. Liefermenge pro Lkw	26 Paletten (= 374,4 m²)
Palettengröße	L × B × H: 92 × 92 × 80 cm

Zum Befüllen von 1 m² TTE® benötigt man 100 TTE® Pflasterstein^{GRIP} Steine.



PRODUKTDATEN

TTE® softPAVE

Technische Daten

Farbe	schwarz
Material	Gummigranulat
Gewicht	ca. 1,32 kg/St. 33 kg/m²
Maße	19,5 x 19,5 x 7 cm (effektive Höhe 2 cm)
ganze Palette halbe Palette	600 Stück = 24 m² verlegte Fläche 300 Stück = 12 m² verlegte Fläche
max. Liefermenge pro Lkw	624 m²
Palettengröße ganze Palette Palettengröße halbe Palette	L × B × H: 110 × 100 × 180 cm L × B × H: 110 × 100 × 100 cm

Zum Befüllen von 1 m² TTE® benötigt man 25 TTE® softPAVE Gummisteine.



PRODUKTDATEN
AQUATEX®

Technische Daten

Table with 2 columns: Property, Value. Rows include Farbe (schwarz), Material (wasserdurchlässiges Gewebe), Gewicht (100 gr/m²), and Rollenbreite (3,3 m (100 lfm)).

Das Aquatex® wird zur Randbegrenzung der Holz-elastikschiicht benötigt.



PRODUKTDATEN
TTE® VERBINDUNGSKLAMMERN

Technische Daten

Table with 2 columns: Property, Value. Rows include Farbe (silber), Material (Federstahl), Gewicht (40 gr/Stück), and Maße (1,88 x 2,5 x 0,1 cm).

Die TTE® Verbindungsklammern fixieren die Rand-bereiche der TTE® Fläche, sodass ein Auseinander-rutschen vermieden wird. Je Ecke werden ca. 4-5 Klammern benötigt.



TTE® - ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

TÜV SÜD-geprüft

Table with 2 columns: Property, Value. Rows include formstabil, druckstabil, Achslast bis 20 t (SLW 60), geeignet für Flächen der Feuerwehr, UV-stabil, witterungsbeständig, PAK- und Schwermetallprüfung, umweltneutral, and chemikalienbeständig.



DLG-Signum Test
TTE® ist die erste und einzige Paddockplatte, die den DLG-Signum Test bestanden hat.



TÜV SÜD zertifiziert
Die Qualität und Belastbarkeit von TTE® MultidrainPLUS wurde von der TÜV SÜD Industrie Service GmbH bestätigt.



EPD Umweltproduktdeklaration
Die EPD wurde durch das unabhängige Institut für Bauen und Umwelt (IBU) verifiziert.

Einzelnachweise der Zertifizierungen finden Sie unter huebner-lee.de/reitsport-tierhaltung-downloads



ALLGEMEINE HINWEISE

Material

- Leichte Farbschwankungen, Materialeinschlüsse und Maßtoleranzen sowie vorübergehende Geruchsemissionen können bei Produkten aus Post-Consumer Recyclingkunststoff, wie TTE® Multidrain^{PLUS} einest, nicht ausgeschlossen werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Die Geruchsemissionen sind nicht gesundheitsgefährdend und verflüchtigen sich nach kurzer Zeit.
- TTE® Multidrain^{PLUS} hellt sich durch UV-Strahlung auf. Die farblichen Veränderungen stellen keinen Reklamationsgrund dar, da die UV-Strahlung nur oberflächlich wirkt und Haltbarkeit, Belastbarkeit und Funktionalität der Platte weiterhin gewährleistet sind (UV-Stabilität durch den TÜV SÜD bestätigt). Durch die Lagerung auf Paletten im Freien, können die Außenseiten sowie insbesondere die oberste Lage heller sein, als die lichtgeschützten Teile der Platte. Nach wenigen Monaten unter Sonneneinwirkung gleicht sich die Farbe der Platten in der Fläche an.
- Gelegentlich sind Kalkausblühungen bei Pflastersteinen möglich. Sie stellen keinen Mangel dar und beeinträchtigen die Funktionalität nicht. Die Kalkausblühungen verschwinden nach einiger Zeit durch die Witterung. Mit geeigneten Reinigungsmitteln können die Ausblühungen auch manuell reduziert werden. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne.
- Im Produktionsprozess von TTE® softPAVE kommt ein Trennmittel zur besseren Entformung der Teile zum Einsatz. Das kann dazu führen, dass TTE® softPAVE anfänglich rutschig wirkt. Durch Regen wäscht sich das Trennmittel ab. Um schnelle Ergebnisse zu erzielen, kann die Fläche direkt nach Einbau mit etwas Sand abgestreut werden, um die Fläche abzustumpfen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.



HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG, Gewerbestr. 1, D-87752 Holzgünz
Tel.: +49 8393 9229-0, Fax: -22, info@huebner-lee.de, www.huebner-lee.de

06/25

